

DOP 1020/129374

Fabrikatiemethode	Getuft, 5/32" lussenpool		
Mode de fabrication	Tufté, 5/32" velours bouclé		
Herstellungsverfahren	Getuftet, 5/32" Schlinge		
Manufacturing process	Tufted, 5/32" loop pile		
Samenstelling van de pool	100 % zuivere scheerwol		
Composition du velours	100 % laine vierge		
Nutzschicht	100 % reine Schurwolle		
Pile composition	100 % pure new wool		
Tuftdoek			
Support	100 % PP		
Trägergewebe			
Primary backing			
Rug	1		40
Dossier	Jute	4 + 5 m	Snow
Rücken			4 + 5 m
Secondary backing			Mid Grey
Poolhoogte	10		45
Hauteur du velours	5 mm	4 + 5 m	4 + 5 m
Polhöhe			Beige
Pile height			Eclipse
Totale hoogte	35		5
Hauteur totale	8,5 mm	4 + 5 m	4 + 5 m
Gesamthöhe			Silver Grey
Total height			Linnen
Aantal noppen			
Nombre de points	71 000/m ²		
Noppenzahl			
Tuft density			
Poolgewicht			
Poids du velours	1 275 g/m ²		
Polgewicht			
Pile weight			
Totaal gewicht			
Poids total	2 500 g/m ²		
Gesamtgewicht			
Total weight			
Warmte isolatie			
Résistance à la conductibilité de chaleur	ISO 8302	0,12 m ² K/W (theoretisch)	Tog rating 1.2
Wärmedurchlasswiderstand			
Resistance of heat conduction			
Gebruik	Huishoudelijk : zwaar gebruik ***projekt : zwaar gebruik		
Utilisation	Résidentiel : usage intensif***Contrat : usage intensif		
Verwendungsbereich	Wohnen :starke Beanspruchung ***Projekt : starke Beanspruchung		
Suitability	Domestic : heavy duty ***Contract :heavy duty		

Leverbaar als rol en als coupon/livrabre en rouleaux et à la coupe/als Rolle und im Coupon lieferbar/available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

