



## **NAKKEKRUNT**

### **RENOPRIMER PU 200**

#### **RENOPRIMER PU-200**

Kiirelt kuivav polüuretaankrunt parkettpõrandate nakke tugevdamiseks ja niiskele betoonile niiskuse tõkkeks

- lahustivaba
- lihtne kasutada
- eemaldab niiskuse kuni 4,5% CM kütmata tsementvuukideta põrandatel
- eemaldab niiskuse kuni 2,5% CM köetavatel tsementvuukideta põrandatel

#### **OMADUSED:**

RENOPRIMER PU-200, kiirelt kuivav ühekomponentne nakkakrunt imavale ja mitteimavale aluspõrandale, parkettide liimimiseks Renove Elastik ja PU liimidega. Ei sisalda lahusteid. Tugevdab aluspõrandat ja parketi naket. Kahe kihi pealekandmine eemaldab jääniiskuse (va anhidriitvuukideta põrandad) kuni max. 4,5% CM.

#### **RAKENDUS:**

PU-200 krunt imavatele ja mitteimavatele aluspõrandale, nt. betoon-, tsement- ja anhidriitvuukideta põrandad, kiviplaadid ja puitvooder. Saab kasutada põrandaküttel.

## KRUNTIMINE:

Kandke PU-200 ühtlaselt tugevale ja stabiilsele, pragudeta, puhtale ja kuivale pinnasele, mis vastab üldtunnustatud parketi/põrandakatte reeglite põhinõuetele. Vältige pinna liigset ettevalmistust – nn lompe. Anhydriitvuukideta põrandad tuleb puhastada anhydriidipiimast. Selle eemaldamiseks lihvige või harjake vuukideta põrandapind ning mõnikord ja vajadusel freesige ja seejärel puhastage tolmuimejaga. Niiskusevastase barjääri teostamiseks kandke PU-200 krunt kaks korda " teine kiht risti esimese kihiga". Niiskusetõkke korral kanda järgmine kiht peale 1-2 tunni pärast. Viimane kiht (veel niiske) on soovitatav katta kvartslivaga. Pärast kõvenemist eemaldage sidumata liiva jäägid. Isetasanduva massi võib valada liivaga kaetud maapinnale. Liimi pealekandmist võib alustada 2 tundi pärast kruntimise lõpetamist.

## MÄRGE:

Kokkupandavate põrandaelementide paigaldamisel on soovitatav niiskustõkke kivistumisel (12 tundi) lasta kuivada, mitte liivaga katta.

Ärge tehke niiskustõket köetavatele ja kütmata anhydriitvuukideta põrandatele, mille jääkniiskus on üle 0,8% CM. Veenduge, et anhydriitvuukideta põrand saavutaks maksimaalse jääkniiskuse 0,5% CM, DNS või niiskustasakaalu.

## SÄILITAMINE:

Toodet tuleb säilitada max. 6 kuud originaalpakendis, kuivas ja jahedas kohas, temperatuuril üle 5C. Järgige tehnilisel lehel ja pakendil olevaid juhiseid.

## KULU:

- krunt ca: 150g/m<sup>2</sup>

- niiskusisolatsioonina: ca. 250-350g/m<sup>2</sup> (kahekordne pealekandmine, teine kiht 1-2 tunni pärast)

## TEHNILISED ANDMED:

KOOSTIS: polüuretaan

Värvus: keskmine pruun

Lõhn: spetsiifiline

Töötlemistemperatuur: üle 15-30C

Tihedus: 1,2g/cm<sup>3</sup>

Kasutamine: pintsel, rull, lakkimislabs

Kuivamise aeg: ca. 1-2 h, olenevalt aluspõrandast ja ruumikliimast ca. 1-2 h

Kuivamisaeg: ca. 3 h

## KASUTAMISEKS SOBIB:

6 kuud alates tootmiskuupäevast.

## VOLUME:

5 kg pakend

Lisainfot saab: Põrandakeskus OÜ, Järve 2, 11314 Tallinn

Tel: +372 56667641

Email: [info@porandakeskus.ee](mailto:info@porandakeskus.ee)