



Glimtrex Hardwaxoil - UNIO

Glimtrex Hardwaxoil on toodetud linaõli baasil, tootmisel on kasutatud veel päevalilleõli, jojoba õli, mesilasvaha, carnauba vaha ja kandelilla vaha. **Unio on 100% lahustivaba õlivaha.**

TOOTEOMADUSED:

- Piisab 1 kihist, et põrand saaks kaitstud.
- 1L piisab ca 40m² katmiseks.
- Põrandale kandmisel käitu nii:
 1. Lihvi põrand viimasena paberiga või võrguga nr 120
 2. Õlita põrand valge vildiga ja poleerimismasinaga.
 3. Vajadusel poleeri punase vildiga
 4. 24 tunni möödudes kannu põrandale Unio First Care- mopiga.
- Umbes 95% lõplikust tugevusest (kivistumisest) saavutab toode 24 tunniga.
- Kõrge vastupidavus ning kulumiskindlus.
- Antibakteriaalne.
- Kasutusvalmis 24 tunni möödudes.
- Lahustivaba.
- Koobalti vaba.
- Kiire kuivamisaeg, 3-6 tundi- kõvendit lisades 2-4 tundi.
- Kõvendiga segades ei ole kuivamisprobleemi eksootiliste puiduliikidega.
- Mittelibisev pind: sobib ühiskondlikesse ruumidesse (spordisaalid, aulad, koolimajad jne) kui on lisatud kõvendit. Kõvendiga segatud tootel on libisemiskindluse sertifikaat R9.
- Sobib kasutamiseks puidule, korgile, OSB-plaadile, lamineeritud puidule, köögi töötasapindadele, treppidele jne.
- Toode on konservandivaba.
- Puudub ebameeldiv ja tugev lõhn.
- Plekikindel – õli, vein, kohvi, mahl ja kergemad kodukeemia tooted ei tekita pinnale kahjustusi. Testitud vastavalt DIN 6861-1B nõuetele.
- Toode on elastne, ei lõhene ega kooru viimistletud pinnalt.

- Sobib kasutamiseks laste mänguasjadel, testitud DIN EN 71-3.
- Hooldamine ja puhastamine on lihtne kasutades Glimtrex Unio Floor- Care`i.
- Soovitame kasutada allergiliste inimeste kodudes, viimistletud pinnalt on imelihtne eemaldada tolmu ja muud mustust.
- Saadaval on matt ja siidmatt läige.

Viimistletavale pinnale kandmine

Lihvige põrand lihvimispaberi või lihvvõrguga nr 120. Eemaldage lihvimistolm ja muu mustus. Olge kindlad, et põrandaküte oleks väljalülitatud, vähemalt 3 päeva enne õlitamist. Et õlivaha saaks lisasoojuseta kuivada, mis tagab pinnale parema vastupidavuse. Enne õlivaha kasutamist segage toode korralikult läbi ja veenduga, et toote temperatuur töötamise ajal oleks 18-22 kraadi.

Unio hardwax kantakse pinnale vildiga, soovitatavalt valge vilt. Valage väike kogus õli põrandale ja masinat kasutades hajutage õli üle terve viimistletava pinna. Jälgida, et kogu pind saaks ühtlase õhukese kihiga kaetud. Faasitud laudade või parketi viimistlemisel soovitame esmalt faasid viimistleda kas lapiga või vildiga. 10-20 minuti möödudes (sõltub ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest) kasuta vilti et eemaldada liigne õli põrandalt. 24 tunni möödudes kasuta Unio -First Care, kata kogu viimistletud pind kasutades moppi.

Kõvendiga õlivaha pealekandmine, eksootiline puit (eriti vastupidav ja libisemiskindel põrand)

Õlivahaga viimistletud pinnale libisemiskindluse ja lisavastupidavuse andmiseks lisage (enne viimistlemist) õlivahale Glimtrex kõvendit 5%. Kõvendi ja õlivaha tuleb korralikult omavahel segada. Kuna valmisseguga kasutusaeg on vaid 45 minutit, siis ärge segage kokku rohkem kõvendit ja õlivaha kui jõuate 45 minutiga viimistletavale pinnale kanda.

Valmissegatud toote pealekandmine käib samamoodi nagu tavalise õlivahaga viimistlemise puhul.

Kõvendi lisamine õlivahale annab viimistletud pinnale lisavastupidavuse ning kulumiskindluse, samuti muudab kõvendi lisamine viimistletud pinna libisemiskindlaks.

Igapäevane puhastamine

Eemalda lahtine tolmu ja muu mustus tolmuimejaga.

Niiskeks pesuks kasutage Glimtrex Floor Unio Care`i. Mitte väga määrdund põranda korral lahustage 25-50ml Floor Unio Care`i veega ja puhastage põrand kasutades niisket moppi.

Väga määrdund põrandate ja muude pindade puhastamiseks suurendage pesuaine sisaldust vees.

Vahakihi uuendamine

Puhastage põrand või muu viimistletud pind lahtisest mustusest, vajadusel kasutage niisket puhastust. Kandke õhukese kihina Unio hardwax hooldatavale

pinnale. 4-8 tunni möödudes on põrand kasutamiseks valmis. Ühiskondlikes ruumides tuleb põrandat uuendada vastavalt vajadusele, 4-6 korda aastas või tihedamalt. Tavapõrandate (kodukasutus) hooldamine teostada samuti vastavalt vajadusele, kord aastas või harvemini.

Üle õlitamine

Et anda põrandale veelgi suuremat vastupidavust ja pikendada järgmist hooldusaega võib õlivahaga viimistletud pinna veel korra üle viimistleda. Esmalt puhastage põrand mustusest ja siis kandke õlivaha eelpool kirjeldatud meetodil.

Ohutus

Kõik õlivahaga kokkupuutunud riided, lapid ja svammid tuleb asetada veega täidetud nõusse. Või viia eemale süttivatest materjalidest. Õlivahaga kokkupuutunud riietel, moppidel jne võib tekkida isesüttimine!

Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke ühendust toote maaletoojaga!

Lisainformatsioon:

Põrandakeskus OÜ
Järve 2, Tallinn,
tel: +372 56667641
email: tallinn@porandakeskus.ee