



Glimtrex Hardwaxoil on toodetud linaõli baasil, tootmisel on kasutatud veel päevalilleõli, jojoba õli, mesilasvaha, carnauba vaha ja kandelilla vaha. Saadaval on erinevad värvitoonid. Saadaval on matt, siidmatt, läikiv ja erinevad värvitoonid.

TOOTEOMADUSED:

- Võimalik aplikeerida (põrandale kanda) 3-6 tunnise vahega, olenevalt õhuniiskusest ja temperatuurist.
- Umbes 95% lõplikust tugevusest (kivistumisest) saavutab toode 24 tunniga.
- Kõrge vastupidavus ning kulumiskindlus.
- Mittelibisev pind: sobib ühiskondlikesse ruumidesse (spordisaalid, aulad, koolimajad jne) kui on lisatud kõvendit. Kõvendiga segatud tootel on libisemiskindluse sertifikaat R10.
- Sobib kasutamiseks puidule, korgile, OSB-plaadile, lamineeritud puidule, köögi töötasapindadele, treppidele jne.
- Toode on konservandivaba.
- Puudub ebameeldiv ja tugev lõhn.
- Plekikindel – õli, vein, kohvi, mahl ja kergemad kodukeemia tooted ei tekita pinnale kahjustusi. Testitud vastavalt DIN 6861-1B nõuetele.
- Toode on elastne, ei lõhene ega kooru viimistletud pinnalt.
- Sobib kasutamiseks laste mänguasjadel, testitud DIN EN 71-3.
- Hooldamine ja puhastamine on lihtne kasutades Glimtrex Floor Care`i.
- Viimistletud pinnale on kerge lisakaitset anda, kasutades Glimtrex Wax Polish`it.
- Soovitame kasutada allergiliste inimeste kodudes, viimistletud pinnalt on imelihtne eemaldada tolmu ja muud mustust.

Ettevalmistus:

Veenduge, et olete varunud piisavalt õlivaha, et kogu pind viimistleda.

Põrandakeskus soovitab puitpõrandate lihvimisel kaasata oma ala proffesionaalide abi!

Lihvimine

Ühtlane lihvimine:

Kogu puidu pind peab olema ühtlaselt lihvitud, et tagada parim lõpptulemus.

Lihvimiskaredus: Viimane lihvimispaber maksimaalselt karedusega 120.

Järelihvimine: Pärast põhipinna ja äärte lihvimist tuleb kogu pind veelkord sama lihvimispaberi või lihvimisvõrguga üle töödelda. Et tagada lihvitud puidu ühtlane pind ja vältida ebaühtlast tonaalsust puidu pinnal.

Probleemid ebaühtlase lihvimise korral:

- Võimalikud värvierinevused, eriti keskmise ja äärealade vahel.
- Äärelihvijad töötavad sageli suuremate pööretega ja lihvivad peenelt, mis võib vähendada värvi imendumist ning põhjustada heledamaid äärealasid.
- Samuti võib tekkida laikudega efekt, kuna peenemalt lihvitud alad ei ima värvipigmente nii intensiivselt.

Viimistletavale pinnale kandmine

Lihvige põrand lihvimispaberi või lihvvõrguga nr 80 kuni 120. Eemaldage lihvimistolm ja muu mustus. Olge kindlad, et põrandaküte oleks väljalülitatud, et õlivaha saaks lisasoojuseta kuivada, mis tagab pinnale parema vastupidavuse. Enne toonitud õlivaha kasutamist segage toode korralikult läbi ja veenduge, et toote temperatuur töötamise ajal oleks 18-22 kraadi.

Õlitamiseks kasutage pehme karvaga pintslit, väiksemate pindade puhul nuustikut, kaltsu vms.

Toote kulu on 20-60g/m²-le, olenevalt pinnalekandmise meetodist, puiduliigist ja lihvimiskaredusest.

Võimalusel tagage hea ventilatsioon ja sooja õhu juurdepääs (sooja õhu liikumine kiirendab kuivamisprotsessi).

Tooniva õli pealekandmine

Väiksemad ruumid

Spaatliga:

- Kandke värviline õli spaatliga, svammiga, paberiga, riidest lapiga vms pinnale ja ühtlustage kogu puidu pind poleerimisvildiga.
- Üleliigne õlivaha eemaldage paberiga või ebemevaba puuvillase lapiga.
- Suuremates ruumides või kuuma ilmaga soovitatakse (näiteks põrandad) viimistletavad alad jagada osadeks, et tagada ühtlane tonaalsus.

Pintsliga viimistlemisel, kandke õli ühtlaselt puidu kiudude suunas.

Käsitsi: Kandke värviõli ebemevaba puuvillase lapiga pinnale ja poleerige see ühtlaseks.

Suuremad ruumid

Masinate kasutamine:

Esimene etapp: kandke näiteks valge poleervildiga tooneeritud õlivaha pinnale, jättes maha kerge õlikihi (lisage õli regulaarselt padjale), et puidu pind jääk ühtlaselt kaetud.

Teine etapp: Umbes 10 minuti pärast poleerige toonõli ühtlaselt ja jäägivabalt, kasutades valget poleervilti.

Seina ääred: üleliigne õli tuleb seina äärtest ja nurkadest puuvillase lapiga või paberiga eemaldada.

Pinnakaitse

Parandused enne läbipaistva kihi pealekandmist: Toonõli pealekandmisel tekkinud vead või ebaühtlused tuleb parandada enne (Glimtrex hardwaxoil) pinnakaitse pealekandmist.

Kuivamisaeg: Veenduge, et tooniv õli oleks täielikult kuivanud (minimaalselt 24 tundi). Kui osa pinnast on veel kleepuv, oodake kuni ka see on täielikult kuivanud. Kuivamise aega mõjutab temperatuur ja õhuniiskus.

Probleemid liiga vara peale kandmisel: Toonõli, juhul kui ei ole kuivanud võib tooni puidult lahti sulatada ja tekitada ebaühtlase ja laigulise pinna.

Läbipaistva kihi pealekandmine: Toonitud põrandatel soovitatakse kaitseks kasutada kahte läbipaistvat kihti Glimtrex hardwaxoili (Glimtrex õlivaha).

Täpsemad juhendid Glimtrex hardwaxoil (Glimtrex õlivaha) pealekandmiseks vaadake selle toote juhendite alt Põrandakeskus kodulehelt www.porandakeskus.ee

Täiendavad juhised

- Vead läbipaistva kaitsekihi järel on parandatavad vaid selle kihi eemaldamisega (lihvimine).
- Pinnakaitse toodete töötlemise üksikasjad leiate vastavate toodete kasutusjuhenditest.

Kõvendiga õlivaha pealekandmine (eriti vastupidav ja libisemiskindel põrand)

Õlivahaga viimistletud pinnale libisemiskindluse ja lisavastupidavuse andmiseks lisage pinnakaitseks kasutatavale Glimtrex õlivahale Glimtrex kõvendit 5%. Kõvendi ja õlivaha tuleb korralikult omavahel segada. Kuna valmisseguga kasutusaeg on vaid 45 minutit, siis ärge segage kokku rohkem kõvendit ja õlivaha kui jõuate 45 minutiga viimistletavale pinnale kanda.

Valmissegatud toote pealekandmine käib samamoodi nagu tavalise õlivahaga viimistlemise puhul.

Kõvendi lisamine õlivahale annab viimistletud pinnale lisavastupidavuse ning kulumiskindluse, samuti muudab kõvendi lisamine viimistletud pinna libisemiskindlaks.

lgapäevane puhastamine

Eemalda lahtine tolmu ja muu mustus tolmuimejaga.

Niiskeks pesuks kasutage Glimtrex Floor Care'i. Mitte väga määrdunud põranda korral lahustage 25-50ml 5L vee kohta. Floor Care'i veega ja puhastage põrand kasutades niisket moppi.

Väga määrdunud põrandate ja muude pindade puhastamiseks suurendage pesuaine sisaldust vees.

Vahakihi uuendamine

Väikesed kriimustused ja jäljed saab kergelt eemaldada kasutades Glimtrex Wax Polish'it. Puhastage põrand või muu viimistletud pind lahtisest mustusest, vajadusel kasutage niisket puhastust. Kandke õhukese kihina hooldusvaha hooldatavale pinnale. 4-8 tunni möödudes on põrand kasutamiseks valmis.

Üle vahatamine

Et anda põrandale veelgi suuremat vastupidavust ja pikendada järgmist hooldusaega võib õlivahaga viimistletud pinna üle viimistleda. Esmalt puhastage põrand mustusest ja siis kandke õlivaha eelpool kirjeldatud meetodil.

Töövahendite puhastamine

Pintslid, rullid saab õlivahast puhastada lakibensiiniga (white spirit)

Ohutus

Kõik õlivahaga kokkupuutunud riided, lapid ja svammid tuleb asetada veega täidetud nõusse. Või viia eemale süttivatest materjalidest. Õlivahaga kokkupuutunud riietel, moppidel jne võib tekkida isesüttimine!

Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust!