

Quick·Step® ONE4ALL LIIM

LAMINATE

Parquet

LIVYN



Tootekirjeldus

Quick·Step® ONE4ALL liim on kõrgekvaliteediline liim, mis sobib kõikidele materjalidele ja aluspindadele.

Liim on välja töötatud MS-polümeertehnoloogia põhjal.

See eriti tugev liim on ideaalne lahendus Quick-Step® tarvikute kinnitamiseks — naelu ega kruvisid ei ole vaja.

Sisu: 290 ml / neto 9.8 fl. oz

Pakend: 12 tk

Kasutusvaldkonnad

Quick·Step® ONE4ALL liim on kasutusvalmis liim, mis sobib peaaegu kõikidele materjalidele ja aluspindadele: puit, MDF, alumiinium, enamik plastmaterjale, betoon, klaas, kivi ja müüritis, tasanduskiht, teras, tsink, raud, polüstüreen, polüuretaan, puitlaastplaat, kips, kork, klaasvill, keraamika, portselan

Erandid: ei sobi töötlemata polüetüleenile (PE), töötlemata polüpropüleenile (PP) ega Teflonile.

Sellel liimil on väga hea täitevõime, mistõttu saab sellega tasandada ka väiksemaid aluspinna ebatasasusi.

Lisaks kõveneb liim õhuniiskuse toimel, mis tagab suurepärase nakkuvuse nii poorsetele kui ka mittepoorsetele materjalidele.

Quick-Step® ONE4ALL liim on ideaalne lahendus lihtsaks kinnitamiseks järgmistele toodetele:

✓ **Põrandaliistud seinale**

(naelu ega kruvisid ei ole vaja)

✓ **Incizo profiili alusliist / siin aluspinnale**

(vt Incizo profiili paigaldusjuhendit)

✓ **Treppiprofiil**

(vt treppiprofiili paigaldusjuhendit)

Omadused

Puit on Quick-Step® põrandate peamine tooraine. Puit paisub ja kahaneb temperatuurikõikumiste mõjul. Kui Quick-Step® ONE4ALL liim on täielikult kõvenenud, säilitab see nakkuvuse kõigis tingimustes, tänu oma suurepärasele omadustele.

✓ **Väga tugev esmane nakkumine**

Quick-Step® ONE4ALL liimil on väga kõrge esmane nakketugevus, mistõttu ei ole liimimisel vaja lisatoestust.

✓ **Püsiv elastsus**

Quick-Step® annab tootele elastsuse osas eluaegse garantii (vt Quick-Step garantiitingimusi).

✓ **Sobib surve all olevatele materjalidele**

Quick-Step® ONE4ALL liim talub kergesti kõiki pingeid ja vibratsioone ning neelab liimitud materjalide liikumist.

✓ **Väga kõrge lõplik nakketugevus**

✓ **Kiire kõvenemine**

Talub kergelt koormust juba 1 tunni pärast ning põrandale võib astuda 24 tunni möödudes.

✓ **Vastupidav kõikidele ilmastikumõjudele**

Quick-Step® ONE4ALL liim on äärmiselt vastupidav nii ilmastikutingimustele kui ka UV-kiirgusele.

Liim talub temperatuurikõikumisi vahemikus -40°C kuni $+90^{\circ}\text{C}$ (-40°F kuni 194°F).

✓ **Täitevõime**

Sobib väikeste ebatasasuste täitmiseks.



✓ Ülevärvitav

Quick·Step® ONE4ALL liim kuivab kiiresti ja seda saab üle värvida peaaegu kõigi veepõhiste värvidega (Alküüdvaigul põhinevad värvid võivad mõnikord põhjustada kuivamisprobleeme, seetõttu on soovitatav enne kasutamist teha proovikatsed.).

✓ Lahustivaba ja väga ohutu kasutada

✓ Kasutajasõbralik

Toode ei ole kleepuv pinnalt. Liim väljub tuubist kergesti, isegi külmades tingimustes. Lisaks ei jäta liim Quick·Step® toodetega kasutamisel plekke ning on praktiliselt lõhnatu.

✓ Sobib niisketele aluspindadele

Märkus: see liim ei sobi pideva veega kokkupuutuva pinna jaoks.

Juhised



Quick·Step® ONE4ALL liim kantakse puhtale, tolmuvabale ja rasvavabale aluspinnale. Kõik ebatasasused, näiteks vana liimijääk, tuleb eelnevalt eemaldada. Toodet on kõige parem kasutada temperatuurivahemikus +5°C kuni +30°C (41°F kuni 86°F). Kanna liim pinnale liimipüstoliga, kas triipude või punktadena, sõltuvalt kasutusotstarbest. Quick·Step® tarvikute kinnitamisel soovime kasutada mõlemat meetodit. Suuremate pindade (nt vannitoapeeglid) puhul soovime kanda liimi vertikaalsete triipudena iga 10 cm (3.9 tolli) järel.

Märkus: liiga suure liimikoguse kasutamine võib vähendada nakketugevust. Aseta liimitav materjal õigesse asendisse ja vajuta tugevalt. Just surve määrab liimi lõpliku nakketugevuse. Asendit saab korrigeerida umbes 5 minuti jooksul. Liigne liim eemalda eelistatult lahustiga. Kerge koormus on lubatud pärast 1 tundi ning pinnal võib käia pärast 24 tundi.

Tehnilised omadused

Vaata tehnilist andmelehte.

Säilitamine

Säilivusaeg on vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii koodi), kui toodet hoitakse avamata pakendis, kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5°C kuni +25°C (41°F kuni 77°F). Pärast avamist on toote säilivusaeg piiratud.

Tehnilised andmed

Põhi	hübriidpolümeer
Tüüp	püsiv pasta
Kõvastusmissüsteem	Kõvastumine toimub atmosfääri niiskuse toimetel
Kõvadus (DIN 53505)	50 ±5 Shore A
Tihedus (DIN 53479)	1.52 g/ml
Kile moodustumine (*)	u. 5 min
Parandatav kuni (*)	5 min
Esmane tardumisaeg (*)	20 min (pärast tugevat survestamist)
Kõvastumiskiirus (*)	4 mm / 24 h
Töötamistemperatuur	−40°C kuni +90°C
Elastsus	75%
Maksimaalne lubatud deformatsioon	±20%
Elastsusmoodul 100% (DIN 53504)	30 kg/cm ²
Maksimaalne tõmbetugevus (DIN 53504)	38 kg/cm ²
Pikenemine purunemisel (DIN 53504)	200%

(*) Need väärtused võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnatingimustest, nagu temperatuur, õhuniiskus ja aluspinna tüüp. Näidatud väärtused on mõõdetud temperatuuril 20°C ja õhuniiskusel 65%.

Kirjeldus

Quick·Step® ONE4ALL Glue Turbo on kõrgekvaliteediline liim, mis sobib kõikidele materjalidele ja aluspindadele. See eriti tugev liim on ideaalne lahendus Quick·Step® tarvikute kinnitamiseks — naelu ega kruvisid ei ole vaja.

Quick·Step® ONE4ALL Glue Turbo on välja töötatud hübriidpolümeeride tehnoloogia abil. See ühendab endas: püsiva elastsuse, väga kõrge esmase nakkumise ning sobivuse pingestatud materjalide liimimiseks.

Kasutusala

Quick · Step® ONE4ALL Glue Turbo on ideaalne lahendus Quick · Step® lahenduste lihtsaks ja tugevaks kinnitamiseks:

- Incizo treppiprofiili tõhus paigaldamine
- Incizo profiili siinide kinnitamine aluspinnale
- Põrandaliistude kinnitamine seinale
- ...

See kasutusvalmis liim sobib kõigile materjalidele ja aluspindadele: puit, MDF, alumiinium, enamik plastmaterjale, betoon, klaas, kivi ja müüritis, tasanduskiht, teras, tsink, raud, polüstüreen, polüuretaan, puitlaastplaat, kips, kork, klaasvill, keraamika ja portselan (välja arvatud töötlemata PE, töötlemata PP ja teflon).

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja rasvavaba.

Liimi võib kasutada niisketel aluspindadel, kuid pidev veekoormus ei ole lubatud.

Kuna põrandate peamine tooraine on puit, tuleb vältida kõrget õhuniiskust.

Soovitame alati teha nakketesti.

Omadused

- Kergesti välja pressitav
- Püsiv elastsus
- (Quick · Step® annab toote elastsusele eluaegse garantii. Vaata Quick · Step® garantiitingimusi.)
- Väga kõrge rebimiskindlus
- Sobib pingestatunud materjalidele
- Väga kõrge esmase nakkumisega, mis tähendab, et materjale saab üldjuhul liimida ilma surveta
- Väga kõrge löplik tugevus (ilma krundita)
- Kiire kõvastumine
- Esmane tardumisaeg: 20 min (poorsel aluspinnal)
- Koormatav pärast: 3 tundi (poorsel aluspinnal)
- Ilmastikukindel
- Täitevõimega
- *Ülevärvitav enamiku veepõhiste lateks- ja akrüülvärvidega (*)*
- Lahustivaba
- Ei sisalda isotsüanaate ega silikoone
- Praktiliselt lõhnatu
- Kasutatav niisketel aluspindadel

(*) Quick-Step soovitab alati teha sobivustesti, et kontrollida värvi ja liimi omavahelist ühilduvust.

Värvus: valge

Pakend: 290 ml tuub, pakendatud 12-kaupa

Säilivusaeg

Säilivusaeg on vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii koodi), kui toodet hoitakse avamata pakendis, kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5°C kuni +25°C.

Toodet tuleb hoida külmumisvabas kohas.

Pärast avamist on toote säilivusaeg piiratud.

Keemiline vastupidavus:

Liim on väga vastupidav enamikele tavapärasele puhastusvahenditele. See on vastupidav veele, leelistele, rasvadele, õlidele, alifaatsetele lahustitele ja lahjendatud anorgaanilistele hapetele.

Liimil on madal vastupidavus aroomaatsetele lahustitele, kontsentreeritud hapetele ja klooritud süsivesinikele.

Töötlemisviis

Kanna liim liimipüstoliga triipude või punktadena, sõltuvalt rakendusest. Quick·Step® lahenduste kinnitamisel soovitame kasutada mõlemat meetodit.

Kulu Quick-Step® lahendustega kombineerimisel:

- Ühe liimipakiga saab paigaldada u. 3 trepiastet (tavaline 90 cm aste).
- Ühe liimipakiga saab paigaldada 30–40 meetrit põrandaliiste.

Liimi tuleks kasutada temperatuuril +5°C kuni +30°C.

Aseta liimitav materjal õigesse asendisse ja vajuta tugevalt. Surve määrab nakkumise ja liimi lõpliku tugevuse.

Puhastus: Eemalda liigne liim eelistatult lahustiga.

Sama toode, Quick·Step® ONE4ALL Glue TURBO, sobib suurepäraselt ka parandustöödeks.

Ohutusnõuded: Tuleb järgida tavalisi tööohutuse ja hügieeni nõudeid.