GERFLOR DECOCHOC

Tehniline kaart – eestikeelne tõlge

KIRJELDUS

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Tulemus
Kogupaksus	EN ISO 24346	mm	2,00 ± 0,15
Stabilisaator	–	–	CaZn (kaltsium-tsink)
Tihedus	–	g/cm³	1,40
Kõvadus	EN ISO 868	Shore D	75
Pindmass	EN ISO 23997	g/m²	2800 ± 200
Plaadi laius	EN ISO 24341	mm	1300
Plaadi pikkus	EN ISO 24341	mm	3000
Pind	–	–	Tekstuuriga Optimixt reljeef

KLASSIFIKATSIOON

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Tulemus
Tuletundlikkus	EN 13501-1	klass	B-s2,d0
Tuletundlikkus	NFP 92-507	klass	M1
Tuletundlikkus	BSI	klass	0
Tuletundlikkus	ASTM 84	klass	A
Põlemiskatse	ASTM D635	–	HB
Tuletundlikkus	CAN/UL-S102.2	–	FSR = 5 / SDC = 110

TOIMIVUSNÄITAJAD

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Tulemus
Kemikaalikindlus[1]	EN ISO 26987	–	Vastab nõuetele
Vastupidavus keemilistele reagentidele[1]	ASTM D543	–	Suurepärane
Vastupidavus kodukeemiale	ASTM D1308	–	Suurepärane; sobib Aniose ja H_2O_2 kasutusega
Soojusjuhtivus	DIN 52612	W/(m·K)	0,17
Pinna dekontamineeritavus (radionukliidid)	ISO 8690	–	Suurepärane
Antibakteriaalne toime[2] (S. aureus, S. pyogenes)	ISO 22196	–	Pidurdab kasvu > 99%
Teatud metallide migratsioon	EN 12149-A	–	< 2
Vinüülkloriid	EN 12149-B	–	Ei ole tuvastatav
Formaldehüüd	EN 12149-C	–	Ei ole tuvastatav
Lenduvate orgaaniliste ühendite heide (TVOC) 28 päeva järel	EN 16000-6	µg/m³	< 15

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Tulemus
Läbitorkelöögikindlus	EN ISO 6603-1	J	> 15
Charpy löögitugevus	ISO 179-1	kJ/m²	> 30
Keevisühenduse tugevus Gerflori vinüülpõrandakattega (kulumiskiht > 0,5 mm)	NF-EN 684	daN/5 cm	> 24

[1] Pleki- ja jäljekindluse tabelid on saadaval tootjalt nõudmisel.
[2] Tõhus puhastuskorraldus on parim kaitse nakkuste leviku vastu.

Allikas: Gerflor, „SPM DECOCHOC” tehniline andmeleht. See dokument on eestikeelne tõlge, mitte tootja ametlik eestikeelne väljaanne. Kontrollige enne spetsifitseerimist tootja ajakohaseid andmeid.